

# Lagerfähigkeit und Beständigkeit des Thermoausdrucks von KANZAN Thermopapier

## KLS-Serie

### 1. Lagerung vor erfolgtem Thermoausdruck

KANZAN Thermopapiere (KLS-Serie) können problemlos noch nach 10 Jahren zum Einsatz kommen, wenn das Papier unter folgenden Bedingungen gelagert wurde:

- Temperatur: 23°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ )
- Luftfeuchtigkeit: 50 % r. F. ( $\pm 10$  % r. F.)
- dunkler Lagerort
- kein direktes Sonnenlicht/UV-Licht
- Vermeidung von direktem Kontakt zu Chemikalien, die einen Einfluss auf die Beständigkeit des Thermoausdruckes haben könnten, wie etwa weichmacherhaltige PVC-Folien.

### 2. Beständigkeit des Thermoausdrucks

Bei fachgerecht erfolgtem Thermoausdruck (KLS-Serie) und bei Einhaltung der genannten Lagerbedingungen garantiert KANZAN eine Lebensdauer des Thermoausdrucks von mindestens 12 Jahren.

Die Garantie gilt für das von KANZAN gelieferte Papier, ohne dass weitere Verarbeitungsschritte stattgefunden haben, die die Beständigkeit des Thermoausdrucks nachteilig beeinflussen könnten.